



NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

Dezénové dlážkoviny

POPIS POLOŽKY:

Dezénové dlážkoviny sú vyrobené na báze syntetických a prírodných kaučukov. Vyrábame interiérové základné a oleju vzdorné, exteriérové špeciálne rôznych dezénov.

POUŽITIE:

Dlážkoviny zabezpečujú bezpečné nekízavé došliapnutie. Používajú sa na rôznych spádových plochách, na podlahy športových zariadení, podlahy priemyselných objektov a pod.

SKLADOVANIE:

Teplota: ideálna teplota: Od +5 °C do +25 °C, povolené rozmedzie -10 °C až +40 °C (podľa typu, dlhodobo však radšej nižšie). Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (radiátory, parné potrubia). Miestnosť musí byť chránená pred vlhkosťou, kondenzáciou a priamym vplyvom poveternostných podmienok. Gumové podlahy musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením a silným umelým svetlom s UV zložkou. Gumové rolky by sa mali skladovať voľne stojace vo vzpriamenej polohe. Ak sa ukladajú na plochu, nesmú byť zaťažované iným ťažkým materiálom, aby nedošlo k trvalej deformácii. Guma nesmie prísť do kontaktu s olejmi, tukmi, rozpúšťadlami alebo inými agresívnymi chemikáliami. Sklad by nemal obsahovať zariadenia generujúce ozón (elektrické motory, vysokonapäťové zariadenia), pretože ozón spôsobuje praskanie gumených podláh.

UPOZORNENIE:

Pri teplotách pod 0 °C sa guma stáva tuhú a krehkou, preto pri manipulácii hrozí jej poškodenie. Pred inštaláciou by mala byť guma aklimatizovaná (cca 24h pri izbovej teplote).

OŠETRENIE A ČISTENIE:

Čistíme s širokou metlou alebo kefou s konským vlasom. Nesmú sa použiť žiadne tvrdé predmety napríklad drôtené kefy. Môžeme ich očistiť s mydlovým roztokom a po očistení utrieť dosucha. Nesmú byť v kontakte so žiadnymi kyselinami, zásadami a rozpúšťadlami.

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel ~~Sro~~, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: SK12 1100 0000 0029 4107 3171, SWIFT: TATRSKBX

Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk