

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7759 — SBR



INTERIÉR	1,55 g/cm³	-25 - +80 °C	80 +/- 5 Sh A	100 %	4 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfiguratore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)