

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7796 —
EPDM

80 +/- 5 **Sh A** 7 **MPa** 1,33 **g/cm³** 250 **%** -40 - +100 **°C** 1-15 **mm**
TVRDOŠŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju NIE
Odolnosť voči benzínu NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)