

TESNIAČA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7887 — CR-SBR

50 +/- 5 **Sh A** 6 **MPa** 1,3 **g/cm<sup>3</sup>** 300 **%** -25 - +80 **°C** 1-6 **mm**  
 TVRDOSŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLTNÝ ROZSAH HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 6 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči ozónu NIE  
 Odolnosť voči UV žiareniu MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju NIE  
 Odolnosť voči rozpúšťadlám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
.....	
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
.....	
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)