

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7911 —  
EPDM

60 +/- 5 <b>Sh A</b>	12 <b>MPa</b>	1,14 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	400 <b>%</b>	-40 - +125 <b>°C</b>	1-15 <b>mm</b>	<b>EXTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLOTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)