

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ
9001 — CR-NR

65 +/- 5 Sh A	3 MPa	2,44 g/cm³	100 %	-25 - +80 °C	2.5 mm
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLOTNÝ ROZSAH	HRÚBKA

Tesniaca doska zo špeciálneho samozhášavého materiálu s akustickými vlastnosťami zvukovej bariéry. Určená na použitie bez nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia a bez mechanického namáhania. Vyrobená na báze kaučukov CR a NR s miernou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a olejom. V štandardnej hrúbke 2,5 mm a šírke max 1,400 mm. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
2.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 2.5 mm)

9001 — CR-NR

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ
9001 — CR-NR

ÚTLM ZVUKU ASTM E-90

