

# TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ 9001 — CR-NR



<b>INTERIÉR</b>	2.44 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	-25 – +80 <b>°C</b>	65 +/- 5 <b>Sh A</b>	100 <b>%</b>	3 <b>MPa</b>	2.5 <b>mm</b>
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska zo špeciálneho samozhášavého materiálu s akustickými vlastnosťami zvukovej bariéry. Určená na použitie bez nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia a bez mechanického namáhania. Vyrobená na báze kaučukov CR a NR s miernou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a olejom. V štandardnej hrúbke 2,5 mm a šírke max 1,400 mm. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju MIERNE ODOLNÁ

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

**HRÚBKA**  
 2.5 mm (+/- 0,3 mm)

**ŠÍRKA**  
 1200 mm (+/- 10 mm)

**DĹŽKA**  
 10 m (+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**  
 bez vložky (pre hrúbky 2.5 mm)

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ  
9001 — CR-NR

## ÚTLM ZVUKU ASTM E-90

