7749 — SBR

# KAUTSCHUKBAHN ZUR MECHANISCHEN BEANSPRUCHUNG 7749 — SBR

[redacted]

| INTERIOR | 1.19 g/cm³ | -25 – +80 °C | 70 +/- 5 Sh A | 300 % | 10 MPa | 1 -15 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMGEBUNG | DICHTE | TEMPERATURBEREICH | HÄRTE | DEHNUNG | ZERREISSFESTIGKEIT | DICKE |

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch mit der zusätzlichen Eigenschaft einer erhöhten Zugfestigkeit. Geeignet für Bereiche ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung mit verschiedenen chemischen und physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 - 15 mm), Breite (1.200 - 1.400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 - 2 Stk.) ausgewählt werden.



## BESTÄNDIGKEIT

| | |
|---|---|
| Witterungsbeständigkeit | NEIN |
| Ozonbeständigkeit | NEIN |
| UV-Beständigkeit | NEIN |
| Beständigkeit gegen Laugen | MITTLERE BESTÄNDIGKEIT |
| Beständigkeit gegen Säuren | MITTLERE BESTÄNDIGKEIT |
| Ölbeständigkeit | NEIN |
| Benzinbeständigkeit | NEIN |

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

| | |
|---|---|
| 1 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 1.5 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 2 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 3 mm | (+/- 0,3 mm) |
| 4 mm | (+/- 0,4 mm) |
| 5 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 6 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 8 mm | (+/- 0,6 mm) |
| 10 mm | (+/- 0,6 mm) |
| 12 mm | (+/- 1,0 mm) |
| 15 mm | (+/- 1,0 mm) |

### BREITE

| | |
|---|---|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1400 mm | (+/- 10 mm) |

### LÄNGE

| | |
|---|---|
| 20 m | (+/- 200 mm) |
| 10 m | (+/- 200 mm) |
| 5 m | (+/- 200 mm) |

### ANZAHL DER EINLAGEN

| für Einlagen | (für Stärken 1 - 15 mm) |
|---|---|
| 1 Einlage | (für Stärken 2 - 15 mm) |
| 2 Einlagen | (für Stärken 3 - 15 mm) |

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk