

## 9035 — SBR

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN  
GEBRAUCH 9035 — SBR

INTERIOR	1,51 g/cm³	-25 - +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 % DEHNUNG	6 MPa ZERREIßFESTIGKEIT	1-10 mm DICKE
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE			

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in weißer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



## BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

## STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1,5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

## BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

## LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

## ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 10 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 10 mm)