7994 — SBR

# PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7994 — SBR

[redacted]

| INTERIOR | 1.5 g/cm³ | -25 – +80 °C | 50 +/- 5 Sh A | 400 % | 4 MPa | 1 -10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTORNO | DENSIDAD | RANGO DE TEMPERATURA | DUREZA | ELONGACIÓN | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ESPESOR |

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color negro. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.





## RESISTENCIA

| | |
|---|---|
| Resistencia a la intemperie | NO |
| Resistencia al ozono | NO |
| Resistencia a la radiación UV | NO |
| Resistencia a los álcalis | NO |
| Resistencia a los ácidos | NO |
| Resistencia al aceite | NO |
| Resistencia a la gasolina | NO |

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

### ESPESOR

| | |
|---|---|
| 1 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 1.5 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 2 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 3 mm | (+/- 0,3 mm) |
| 4 mm | (+/- 0,4 mm) |
| 5 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 6 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 8 mm | (+/- 0,6 mm) |
| 10 mm | (+/- 0,6 mm) |

### ANCHO

| | |
|---|---|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1400 mm | (+/- 10 mm) |

### LONGITUD

| | |
|---|---|
| 20 m | (+/- 200 mm) |
| 10 m | (+/- 200 mm) |

### NÚMERO DE INSERCIONES

| | |
|---|---|
| sin inserción | (para espesores 1 - 10 mm) |
| 1 inserción | (para espesores 2 - 10 mm) |
| 2 inserciones | (para espesores 3 - 10 mm) |

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk