



**PARAMETRE ROTAČNE VULKANIZOVANÝCH  
TESNIACICH DOSIEK**

Značenie	Farba	Kaučuková báza	Použitie	Pevnosť v ťahu (MPa)	Ťažnosť (%)	Tvrdosť (ShA)	Teplotný rozsah (°C)	Hustota (g/cm <sup>3</sup> )
7993	čierna	SBR	všeobecné použitie	4	200	65	-25 / +80	1,47
7994	čierna	SBR		4	400	50	-25 / +80	1,50
7759	čierna	SBR		4	100	80	-25 / +80	1,55
9035	biela	SBR		6	400	65	-25 / +70	1,51
7665	šedá	SBR		6	400	65	-25 / +70	1,53
7667	zelená	SBR		6	400	65	-25 / +70	1,53
7668	modrá	SBR		6	400	65	-25 / +70	1,53
7669	červená	SBR		6	400	65	-25 / +70	1,53
7749	čierna	SBR	mech. namáhanie	10	300	70	-25 / +80	1,19
7645	čierna	NBR-SBR	olejuvzdorné	3	200	65	-25 / +80	1,65
7672	čierna	NBR-SBR		8	250	70	-25 / +80	1,30
7815	čierna	EPDM	tepluvzdorné	10	400	60	-40 / +125	1,22
7911	čierna	EPDM		12	400	60	-40 / +125	1,14
7795	čierna	EPDM		7	250	70	-40 / +100	1,33
7796	čierna	EPDM		7	250	80	-40 / +100	1,33
7659	čierna	EPDM-NR		12	650	65	-40 / +125	1,15
7661	oranžová	EPDM-NR		12	650	65	-40 / +125	1,15
7816	biela	EPDM-NR	potravínarska	6	400	60	-40 / +125	1,27
7689	šedá	NR	PARA	12	600	40	-25 / +70	1,00
7742	hnedá	NR		12	500	40	-25 / +70	< 1,00
7750	čierna	NR-SBR-BR	oteruvzdorná	17	400	60	-25 / +70	1,15
7987	čierna	CR-SBR	všeobecné použitie	8	300	65	-25 / +80	1,40
7887	čierna	CR-SBR		6	300	50	-25 / +80	1,30
9001	hnedá	CR-NR	zvukovoizolačná	3	100	65	-25 / +80	2,44

**BOGUMA, s.r.o.**

Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: SK12 1100 0000 0029 4107 3171, SWIFT: TATRSKBX

Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, [sales@boguma.sk](mailto:sales@boguma.sk), [www.boguma.sk](http://www.boguma.sk)