



ZVUKOVOIZOLAČNÁ SAMOZHÁŠAVÁ GUMOVANÁ TESNIACA DOSKA 9001

rotačne vulkankizovaný kalandrovaný elastomér na báze syntetického kaučuku CR

- farba hnedá
- vysoká hustota
- určená na aplikácie zamerané na zvukovú izoláciu s minimálnymi nárokmi na mechanické namáhanie

Fyzikálno-mechanické vlastnosti

Tvrdosť	(Shore A)	65 +/- 5
Hustota	(g/cm ³)	ca. 2,44
Pevnosť v ťahu	(MPa)	3
Ťažnosť	(%)	100
Samozhášavosť (UIC 564-2)	(s)	1,2
Odolnosť voči zásadám	mierne odolná	
Odolnosť voči kyselinám	mierne odolná	
Odolnosť voči olejom	mierne odolná	
Teplotný rozsah	-25 / +80 °C	
Akustické vlastnosti: zvukové bariéry (hrúbka 2,5 mm)	125 Hz - 16 dB 250 Hz - 19 dB 500 Hz - 22 dB 1 kHz - 25 dB 2 kHz - 27 dB 4 kHz - 26 dB STC 25	

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk



Hrúbka

(podľa EN 428)

2,5 mm (+/- 0,3 mm)

Štandardná dĺžka kotúčov

10 m (+0,2 /-0,1 m)

Šírka kotúčov

max. 1,4 m (+/- 10 mm)

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk